

المحاضرة 6

1. د. سعاد محمود

فشل الترميمات

أولاً : فشل الأمالغم السني:

نماذج فشل الترميم

Failures Of Dental Amalgam

1. يمكن كشفها بالرؤية:

- النخور الثانوية
- انكسار الحواف
- انكسار في الكتلة bulk fracture
- انكسار السن
- تغيير الأبعاد

2. على المستوى البنيوي الهجري:

- الحت والكمود Corrosion and tarnish
- الضغط المرافق لقوى المضغ.
- الألم التالي للترميم.
- الامتداد حول السني و/أو اللبي.

فشل ترميمات الأمالغم :

- أخطاء ناجمة عن التحضير faulty preparation
- أخطاء في استخدام المسندة poor matrix adaptation
- أخطاء في تطبيق الأمالغم amalgam manipulation

أخطاء ناجمة عن التحضير:

1. التمديد الطاحن غير الكافي. (أي عدم تناسق عرض الحفرة الطاحنة مع عرض الحفرة الملاصقة).
2. تمديد غير كافي أو ملائم للحفرة الملاصقة. (أي عدم إجراء التمديد الصحيح خارج نقاط التلاصق).

3. تحضير زائد لجدران الحفرة.
4. عمق غير مناسب.
5. الجدار اللبي ليس مستوي .
6. الزاوية الحفافية الخارجية اكبر أو اصغر من 90.
7. الزوايا غير مدورة خاصة الزاوية اللبية المحورية تؤدي الى تجمع الجهود والتعرض للانكسار .
8. وجود بقايا نخر: يجب إزالة كل النسخ المؤوفة.
9. الألم التالي: يجب استخدام الأدوات الدوارة بسرعة عالية , بشكل متقطع , مع التبريد .

انتبه !! عرض الارتفاع الحفافي يجب ان يكون :

✓ الضواحيك: لا يقل عن 1.6 ملم

✓ الأرخاء: 2 ملم

أخطاء في تطبيق الأمالغم amalgam manipulation:

1. **تركيب الخليطة ونسبة الزئبق** : يفقد الاملغم لكثير من خواصه ومقاومته عندما تتجاوز نسبة الزئبق 55%. و وجدت الدراسات ان الاملغم الغني بالنحاس و الذي يحوي نسبة منخفضة من التوتياء. يتمتع بخواص ميكانيكية ومقاومة اكبر.

2. **التكثيف condensation**: ضروري من أجل :

- التكثيف لإزالة الزئبق الزائد.
- يسمح بوصول المادة لكافة أجزاء الحفرة.
- ترميم متجانس خال من الفجوات.

انتبه !!

☒ إزالة الزئبق الزائد: يجب أن يتم إزالته خلال 4 دقائق بعد الميزج. بعد هذا الوقت يؤثر على فعالية التكثيف ولا يمكن إزالة الزئبق الزائد.

☒ إضافة الزئبق لاحقاً (قد يلجأ البعض لإضافة الزئبق لاحقاً لتليين الاملغم بعد تصلبه الاولي): يؤدي الى نقص مقاومة الترميم.

☒ الحل في الترميمات الكبيرة (التي تحتاج أكثر من 3 -4 دقيقة):

✓ المزج أكثر من مرة.

✓ استعمال المدك المناسب.

✓ الضغط المطبق المناسب.

3. التلوث contamination :

التلوث أثناء المزج مع الرطوبة يؤدي الى :

- ✓ التمدد المتأخر للترميم , الذي يسبب تصدع الحواف ,
- ✓ فقدان اللمعة ,
- ✓ التآكل ,
- ✓ التمدد يمكن ان يسبب الألم .

4. **النحت الهبالغ به** : تجنب التفاصيل الواضحة أثناء النحت.

5. **عدم الإنهاء والتلويح finishing and polishing** :

- السطح الخشن عرضة للفشل.
- عدم التلميع يزيد الحت و التآكل corrosion.
- يؤدي الى تراكم اللويحة و تخريش اللثة.

الإنهاء والتلميع للأملغم السني :

إذا لم يتم الإنهاء و التلميع بالشكل الصحيح يؤدي الى :

- ارتفاع الحرارة و أذية اللب.
- سحب الزئبق إلى السطح و بالتالي لدونة الترميم .
- الأبخرة الناتجة عن الزئبق و اثارها السامة.

لذلك ينجز الإنهاء و التلميع بالسرعة البطيئة و تطبيق الضغط الخفيف و تحت التبريد.

6. الألم التالي:

- ✿ نقاط التماس العالية.
- ✿ تشققات في السن.
- ✿ التيارات الغلفانية.
- ✿ التمدد المتأخر.
- ✿ عدم حماية اللب.

7. **تصبغات التملغم**: اي تصبغ السن لاندخال ذرات الاملغم ضمن القنيات العاجية .
8. **انكسار الترميم**.

أخطاء في استخدام المسندة poor matrix adaptation
يؤدي ترميم مناطق التماس الهلاصقة غير الصحيح إلى:
I. انزياح الاسنان.

II. نخور ملاصقة وإعاقة لعملية التنظيف الفريزي(انحشار الطعام أفقيا وعموديا).

III. إغلاق أو انفتاح زائد لمناطق التماس في الفراغات بين السنية.

أخطاء في استخدام المسندة poor matrix adaptation
المسندة غير ثابتة: يؤدي الى :

■ ترميم مشوه distorted restoration.

■ زوائد حشافية كبيرة.

■ تكثيف غير جيد. distorted restoration.

هذا بدوره يؤدي الى :

■ تخريش النسج حول السنية و تآذيها.

■ ترميم ضعيف ذو فراغات.

أسبابها:

☒ انطباق المسندة غير صحيح.

☒ مكان الوتد غير صحيح.

☒ حركة المسندة أثناء نقل الدفعات

☒ شريط المسندة ثخين جدا.

التدبير : لذلك يجب:

✓ وضع المسندة والوتد بشكل صحيح

✓ نتحقق من وجود انطباق بين المسندة والسن

✓ الانتباه لتقنية الإدخال.

ثانياً : الفشل في ترميمات الكمبوزيت :

Failures in composite restorations

1. خطأ اختيار اللون.
2. التصبغات خاصة الحواف.
3. الكسور الحفافية.
4. نكس النخر.
5. الحساسية التالية.
6. كسر واضح بجسم الترميم.
7. منطقة تلاصق غير صحيحة.
8. تراكم اللويحة. (حيث الكومبوزيت بطبيعته يعد قابل لاستقبال اللويحة مهما تم انهاؤه و تعميم سطحه).

✪ خطأ اختيار اللون

Incorrect shade : اسبابه :

- ضوء غير مناسب أثناء اختيار اللون.
- اختيار اللون بعد تحفيف السن.
- اختيار خاطئ للون.
- عدم تطابق لون الكمبوزت مع دليل الألوان.

ويمكن تلافي ذلك من خلال:

- تأمين ضوء طبيعي ان أمكن.
- اختيار اللون قبل عزل السن.
- نضع قليل من كمبوزت على السن ونصلب لاختيار اللون.
- عدم توجيه الضوء مباشرة الى السن أثناء اختيار اللون.
- مراعاة تشريح الأسنان من منطقة لأخرى typical zones.

❖ أخطاء التحضير التي تسبب الفشل في الكمبيوتر :

1. التحضير غير المحافظ.
2. الزوايا الداخلية الواضحة.
3. التجريف غير الكامل للنخور.
4. آثار أكسيد الزنك والاولجينول على الجدران أو القعر.
5. **التخريش غير الكاويل**: التخريش الناجح يكون في الوقت والتركيز المناسبين.
6. **بقايا دهض** ضمن الفجوات المجهرية: الحمض يجب ان يغسل لمدة 20 – 30 ثانية إذا كان هلام و 10-15 ثانية إذا كان سائل .
7. **عدم مراعاة التجفيف** المناسب لكل من الميناء والعاج بعد التخريش . **توجيه الهواء الهضغوط بشدة عالية** على السطح المخرش compressed air ، أو **مسح السطح الهخرش بالقطن** يمكن ان يؤدي الى كسر المواشير .
الهواء يهكن ان يكون ملوثاً بالزيت أو الماء المتجمع في الأنابيب.
8. المادة الرابطة غير موزعة بشكل متماثل.
9. الارتباط أفضل في الفك العلوي.
10. مراعاة التغيرات التي تطرأ على النسيج السنية مع **تقدر العمر** : كتشكل العاج الثالثي (حيث تؤثر على الارتباط الميكانيكي المجهري للنظام الرابط).
11. **نقص العزل**:

يجب :

✓ وضع الحاجز المطاطي.

✓ تطبيق خيوط تبعيد اللثة gingival retraction cord في ترميمات الصنف الخامس والثالث.

مشاكل عزل السن : الحل :

■ استخدام مسندة لعزل السن .

■ استخدام GIC – RMGI (تقنية الساندويش) في مناطق تحت اللثة.

■ اعادة كامل مراحل التخريش والربط بحال التلوث .

- الإفراز اللعابي غزيراً: يمكن استخدام الأدوية المضادة لإفراز اللعاب أو التي تقلل من إفراز اللعاب antisialogogue drugs .

12. لهس الكهوزت بالنصايح :

حيث يجب تطبيق الكهوزيت بأداة خاصة Teflon coated instruments .
عندما يسقط الكهوزت في فم المريض!!!! تصبح القطعة غير قابلة للاستخدام.

13. تطبيق الكهوزت كتلة واحدة.

14. عدم الدك المناسب : يجب عند دك الكهوزيت ان يستعمل دائماً مدك محدب.

❖ الفقاعات voids

- الفراغات بين الدفعات خلال إدخال الدفعات.
- سحب الكهوزت أثناء التكتيف .(انسحابه مع المدك).
- المزج غير الجيد للكومبوزيت الكيمياءى.
- الكومبوزيت ذو الذرات المائلة الكبيرة.

❖ التصليب غير الكافي :

- ✓ التصليب يجب ان يكون من كافة الاتجاهات ولفترة كافية وبشدة ضوئية مناسبة .
- ✓ فحص وحدة التصليب الضوئي أسبوعياً باستخدام مقياس الأشعة الضوئية للتأكد من أن الشدة الضوئية التي يطلقها الجهاز كافية.
- التصليب في الترميمات في الحفر الملاصقة: استخدام الرأس المخروطي.

❖ الإنهاء والصقل:

- الإنهاء الجاف مؤذي للترميمات.
- الحذر خشية أذية النسيج الرخوة.

يشمل كافة السطوح و خاصة مناطق الشطب beveled areas ,

❖ الألم الناجم عن الضغط على منطقة ما من الترميم:

- وجود فجوة بين العاج والترميم.
- دخول الهواء ضمن القنويات العاجية.
- ❖ إنهاء و تلميع ترميمات الكومبوزيت :

المشاكل:

- إيذاء البنى السنية غير المحضرة المتاخمة.
- تشكيل خنادق أو آبار في البنى السنية المجاورة في الميناء أو الملاط.
- الإنهاء الجائر للترميمات وتشويهها .
- تشكيل ترميم بشكل مغاير للشكل التشريحي للسن .
- الإنهاء بحيث يسبب تشكل مناطق تثبيت تتكاثر فيها اللويحة.

الحلول :

- الإنهاء الهادئ و المتأنى لتجنب إيذاء مجاورات الترميم .
- استخدام شريط مسندة في الترميمات الملاصقة و عند انهاء الزوايا المحورية .
- استخدام السنبله المناسبة للسطح المناسب.
- عدم استخدام أدوات إنهاء تترك سطوحا خشنة و استخدام بروتوكول الإنهاء المتسلسل بالسنايل الماسية الخاصة بالإنهاء ثم الأقراص الزجاجية ثم الأقماع المطاطية .

❖ الخط الأبيض أو العالة البيضاء :

تتشكل نتيجة :

- الإنهاء والتلميع الراض .
- التخريش و الربط غير المثالي .
- التصليب الضوئي بأجهزة عالية الشدة تقود لإجهادات عالية (ناتجة عن التقلص التصليبي).

الحل :

- إعادة التخريش و تطبيق المادة الرابطة .
- إزالة محافظة للطبقة البيضاء و إعادة ترميمها بكل الخطوات .
- التقنيات غير الراضة أثناء الإنهاء و التلميع.
- استخدام أجهزة تصليب بشدات معتدلة أو التصليب التدريجي كي لا تتشكل هذه الجهود التصليبية .

✿ التسرب الحفافي (الفجوات) Gaps :

■ نتيجة ابتعاد حافة الترميم عن سطح السن بسبب التقلص التصليبي و قوى الشد و تشكل ما يسمى ب (V SHAPE).

■ يؤدي الى :

1. نقص ديمومة الترميم،

2. سطح السن المكشوف عرضة للغزو الجرثومي،

3. الحساسية التالية

4. إضافة إلى النخر التالي،

5. تلون حواف الترميم.

■ التقليل من التسرب الحفافي:

✓ اختيار المادة المرممة:الكومبوزيت فائق النعومة.

✓ تصميم الحفرة *Cavity design* محافظة.

✓ الزوايا المدورة.

✓ التخريش والمادة الرابطة : استخدام نظام ربط عاجي جيد بحيث نتقيد بكل الخطوات مع العزل و التجفيف المثالي .

✓ تقنية الترميم: نسبة المادة المائلة / الراتنج.

✓ تقنية الطبقات: اي :

• طبقة من الاسمنت الزجاجي الشاردي المعدل بالراتنج RMGI أو الكومبوزيت السيل.

• الترميمات غير المباشرة Inlay – Onlay في إنقاص تشكل الفجوات.

✓ الشطب .

✿ الشطب:

في تحضيرات الكومبوزيت يفضل ان يكون هناك شطب للحواف المينائية من اجل تامين تخريش افضل و ختم افضل.

الشطب يلعب دوراً في :

■ تحسن التثبيت الميكانيكي المجهري micromechanical retention

■ تحسن الانطباق الحفاي في marginal adaptability

■ تحسن الناحية التجميلية colour matching

■ كشف نهاية المواشير المينائية من اجل تخريش افضل.

تحديدات الشطب : limitations

■ اتجاه المواشير المينائية يختلف في المواضع التشريحية المختلفة وشطب كل موضع على حدة أمر صعب تحقيقه.

■ الكمبوزت في المواضع الرقيقة thin sections عرضة للكسر خاصة في المناطق المعرضة للجهد.

■ شطب الحواف المينائية للسطح الاطباقي غير مطلوب.

■ الشطب في حفر الصنف الخامس: فقط على الجدار الطاحن أو القاطع وليس العنقي.

■ في الترميمات الملاصقة يجب تجنب شطب cervical gingival cavosurface margins (في الملاط لا يوجد شطب).

❖ ثبات ضعيف للترميم :

■ تحضير غير مناسب .

■ تلوث منطقة التحضير باللعاب أو الدم .

■ ضعف نظام الربط .

■ مشاركة أكثر من نظام ربط غير متوافقة .

الحل :

■ التحضير المناسب مع الشطب والمثبتات الثانوية الإضافية .

■ العزل المناسب أثناء الربط و تطبيق الترميم .

■ اتباع تعليمات الشركة المصنعة .

■ عدم مشاركة نظم ربط مختلفة .

❖ ضعف الارتباط في المناطق الملاصقة مع ترميمات الصنف الثاني والثالث والرابع:

■ المسندة الملاصقة غير مناسبة.

- خطأ في مكان الوتد (عند أو فوق الجدار اللثوي).
- انزياح شريط المسندة كونه غير مشدود بشكل كافٍ .
- شريط مسندة ثخين يترك خلفه فرجة بين سنية .
- الدك غير الجيد للكومبوزيت .

الحل :

- الإحاطة المناسبة بشريط المسندة .
- أن تكون المسندة مماسة للسن المجاور .
- مكان الوتد صحيح (مباشرة تحت الجدار اللثوي) .

❖ التلوه الحفافي :

يملك تديره مه خلال:

(a) polishing & Refinishing اعادة الانهاء و التلميع .

(b) Easily accessible areas المناطق السهلة الوصول :

- تخشين السطح بالسنابل الماسية.
- التخريش، المادة الرابطة.
- تطبيق الكومبوزيت و إنهاؤه.

(c) NOT Easily accessible areas: المناطق غير سهلة الوصول:

- تحضيرالسن، تطبيق المسندة عند الضرورة.
- التخريش، المادة الرابطة، الكومبوزيت.

❖ تجنب كل مما يلي :

- مزج الكومبوزيت الضوئي التصلب مع الكيميائي التصلب .

- تجنب ترك فراغات أثناء تطبيق الطبقات واستخدام النوع القابل للدك في هذه الطبقات و السيال كحشوات قاعدية.
- يجب التأكد من تكثيف ووصول الكومبوزيت لكافة سطوح الحفرة المحضرة .

امور خاصة :

➤ التخزين:

- فترة الصلاحية غالباً تكون محدودة لذا يجب تخزينه بشكل جيد للحفاظ على الفعالية بحدودها العظمى.

➤ التطاير:

- كل ترميمات الكومبوزت فيها محتويات طيارة فيمكن تقليل التطاير بتغطية التيوب جيداً بعد الاستعمال.

➤ التلوث العارض cross contamination:

- لا يمكن تعقيم التيوبات لذا لا ينقل الكومبوزت مباشرة من التيوب إلى الفم أو إلى أداة التطبيق.

➤ فترة الصلاحية:

- نموذجياً الكومبوزت ذو التصلب الذاتي يخزن في البراد ويخرج ليصبح بحرارة الغرفة قبل ساعة على الأقل من التطبيق.
- وبتخزينه بحرارة الغرفة تقل فترة الصلاحية . فتخزين الكومبوزت فوق درجة حرارة الغرفة (65 فهرنهايت) لفترات طويلة يؤهيه أو يقصر عمره.
- معظم الكومبوزت ذاتي التصلب له فترة صلاحية 18 -24 شهراً عند حفظه ببيئة رطبة.
- على النقيض فالكومبوزت الضوئي ثابت بدرجة حرارة الغرفة إذا كان محكم الإغلاق لمنع تحرير (تطاير) المونومير.
- معظم الكومبوزت المحضر بتيوبات له فترة صلاحية 5 سنوات عند حفظه بدرجة حرارة الغرفة.
- أما الكومبوزت الموجود على شكل سيرنغات (دفعات) والذي يكون أقل لزوجة له فترة صلاحية أقل لأن المركبات الطيارة فيه تتبخر (تتطاير) بسهولة أكبر.

ثالثاً : فشل ترميمات GIC:

فقدان الترميم يحدث بسبب العوامل التالية :

- **انحلال الترميم غير الكامل التصلب** : يحدث انحلال للسطح خلال ال 24 ساعة الأولى والسبب هو عدم التصلب بشكل كامل , وبالتالي فان حماية السطح (بطبقة من الفرنيش أو المادة الرابطة يطبق فوق الترميم وبالتالي يساعد على حماية الترميم حتى اكتمال التصلب الكامل)
- erosion الحت
- Loss of cement by abrasion السحل
- Fracture of restoration كسر الترميم
- يفضل تكييف العاج قبل تطبيق ترميمات ال GIC

الإنهاء والتلميع لترميمات GIC:

- ✓ يمكن للحرارة والجفاف والرطوبة أن تؤثر على سطح الترميم.
- ✓ يجب استخدام الأدوات الحادة مباشرة قبل التصلب التام.

وأبجاً : الفشل في الترميمات ذاته الدبابيس:

كسري في :

- عاج السن.
- السطح البيني عاج/ دبوس.
- الدبوس نفسه.
- السطح البيني ترميم/ دبوس.
- الترميم نفسه بسبب:
 - المزج و التكثيف غير الجيد.
 - المسندة (تزال بعد 10 -15د).
 - عدم فحص الإطباق.
- النفوذ ضمن اللب.
- الانثقاب الخارجي.

المعالجة:

- إصلاح الترميم إن أمكن.
- إعادة الترميم بشكل كامل.
- فحص الدبوس.